

BILDEX галд тэсвэртэй хавтангийн техникийн тодорхойлолт

Хавтангийн нэр BILDEX	Ерөнхий зузаан мм	Хөнгөн цагаан хананы зузаан мм	Хуудасны өргөн, мм	Жин, м ² дахь кг	Галын техникийн тодоохойлолтууд	Дүүргэгчийн дотоод шаталтын дулаан МДж/кг
Шатдаггүй хавтан (F)	4,00	0,4 0,5	1220~1500	7,4-8,2	Г1, В1, Д2, Т1	11-12
Шатдаггүй хавтан (Fmax)	4,00	0,4 0,5	1220~1500	7,8~8,4	Г1, В1, Д1, Т1	10,9
Шатдаггүй хавтан BDX (A2)	4,00	0,4 0,5	1220~1500	7,8~8,6	Г1, В1, Д1, Т1	1,69

BILDEX үйлдвэрлэдэг хөнгөн цагаан нийлмэл бүх хавтангийн хураангуй мэдээллийг "Г1 зэрэглэлийн хавтангын техник танилцуулага" хэсэгт танилцуулсан болно.

Агааржуулалтай фасадны бүтээц дэх шатдаггүй хавтан

Барилгын материалуудын галын аюултай байдлыг дараах шинжээр тодорхойлно. Үүнд:

- Шатамхай чанар -"Г " Г коэффициент нь бие даасан шаталтын үргэлжлэх хугацаагаар тодорхойлогдоно. Г1 - 0 секунд; Г2 - 30 секунд; Г3 - ойролцоогоор 300 секунд; Г4 – 300-аас дээш секунд.)
- Шатах чадвар-"В " В1 - 35 кВт/м²; В2-д 20-30 кВт/м²; В3-д 20 кВт/м²)
- Утаа үүсгэх чадвар -"Д " Д1 – утаа үүсгэх чадвар бага, утаа үүсгэх коэффициент 50 м²/кг хүртэл; Д2 – утаа үүсгэх чадвар дунд зэрэг, утаа үүсгэх коэффициент 50 м²/кг-500 м²/кг; Д3 – утаа үүсгэх чадвар өндөр, утаа үүсгэх коэффициент 500 м²/кг-аас дээш.)
- Бүтээгдэхүүний шаталтын хор -"Т " Т1 (бага аюултай);Т2 (дунд зэргийн аюултай); Т3 (өндөр аюултай); Т4 (онц аюултай).

BILDEX галын аюулгүй шатдаггүй нийлмэл хавтан нь Холбооны хууль № 123-ФЗ "Галын аюулгүй байдлын шаардлагын тухай техникийн зохицуулалт"-ын дагуу барилгын материалын галын аюулын КМ1 ангилалтай, бүтээцийн найрлагандаа бүтээцийн галын аюулын К0 ангилалтай бөгөөд шатамхай чанарын Г1 бүлэгт хамаарна.