

Зориулалт

Засвар, барилга болон ахуйн ажилд ашигладаг ацетокси хатууруулах системтэй өндөр чанарын универсаль силикон чигжээс. Битүүмжлэх, холбож бэхлэх, сүвэрхэг бус гадаргууд агаар чийг нэвтрэхээс хамгаалах; цонх хаалганы хүрээ, кабелийн сувгийг битүүмжлэх; ариун цэврийн тоног төхөөрөмж, агааржуулалтын системийг угсрах үед заагыг битүүмжлэх; полиуретан угсралтын хөвсийг хэт ягаан туяанаас хамгаалах зориулалттай. Зэвэрдэггүй ган, аноджуулсан хөнгөн цагаан, шил, керамик хавтан, нэвчүүлсэн эсвэл лакадсан мод, эпокси, ламинат, ихэнх төрлийн будаг болон полиэстер, полиакрилат гэх мэт хуванцар материалуудад маш сайн наалддаг. Хурдан хальс үүсгэдэг. Ихэнх угаалга цэвэрлэгээний бодисуудад тэсвэртэй, хэт ягаан туяаны цацраг, агаар мандалын нөлөө, температурын өөрчлөлт болон бараг бүх эрс тэс орчинд тэсвэртэй. Тиксотроп, завсарын дагуу гулсахгүй бас тархахгүй.

Давуу тал

- Хэт ягаан туяа болон угаалга цэвэрлэгээний бодист тэсвэртэй.
- Паалантай болон будсан гадаргуу, шил, зэвэрдэггүй ган, аноджуулсан хөнгөн цагаан, мод, PVC, шаазан болон бусад барилгын материалд маш сайн наалддаг.
- Өндөр уян хатан чанартай.
- Хуванцар савтай: 4 мм-ийн диаметртэй 18-20 уртааш метр.
- Шахдаг савтай: 4 мм-ийн диаметртэй 2,5-3 уртааш метр.

Хэрэглэх заавар

- +5 °C-ээс +40 °C температурт ажиллахыг зөвлөж байна. Чигжээсийн температур +20...25°C байх хэрэгтэй.
- Цэвэрхэн, хуурай, тослогыг арилгасан гадаргуу дээр чигжээсийг түрхэнэ.
- Ажилаа цэвэрхэн болгохын тулд гадаргууг цаасан скотчоор хамгаална.
- Хоолойн толгойг шугамны дээгүүр хайчилж, үзүүрийг боож, тагийг онгойлгож хошууг завсарын өргөний диаметрийн дагуу 45 ° өнцгөөр таслана.
- Түрхэхдээ барилгын буу ашиглана.
- Завсар дахь чигжээсийг нойтон шпательаар тэгшлэнэ.
- Тэгшилсний дараа шууд цаасан скотчыг арилгана.
- Чигжээсийг хатуурахаас өмнө багаж хэрэгсэл болон бохирдсон гадаргууг уусгагчаар (цагаан спирт, ацетон) цэвэрлэнэ. Хатсан чигжээсийг механик аргаар арилгана.
- Гадаргуугийн хальс үүсгэх хугацаа - 15-30 минут, чигжээсийн хатуурах хурд - өдөрт 2 мм (+23 °C температурт, агаарын харьцангуй чийгшил 50%).
- Ашиглалтын температур -50 °C-ээс +120 °C хүртэл.

Чигжээсийг байгалийн чулуу (гантиг, боржин чулуу), металл гадаргуу, зэвэрсэн гадаргуу (хар тугалга, зэс, цайр, гууль), бетон, цемент, гипсдсэн гадаргуу болон тольтой ажиллахад хэрэглэж болохгүй. Аквариум болон усан доорхи завсарыг битүүмжлэхэд хэрэглэж болохгүй. Будаж болохгүй!

Хадгалах хугацаа: Хадгалах горимыг хангасан тохиолдолд 24 сар
Хуванцар савтай: 310 мл Шахдаг савтай: 40 мл

DSK-100
тунгалаг

EAN: 4606445039665
ITF: 14606445039662

DSK-101
цагаан

EAN: 4606445039672
ITF: 14606445039679

DST-100
тунгалаг

EAN: 4606445041026
ITF: 14606445041023

DST-101
цагаан

EAN: 4606445041033
ITF: 14606445041030

