



### Зориулалт

Өндөр чанартай нэг бүрэлдэхүүнт битумэн цавуу нь уян хатан черепиц хавтан, битумэн материал болон дээврийн полимер тусгаарлагч хальсанд зориулагдсан. Рубероид (дээврийн хүчлэг), резин, хөнгөн цагаан, цайрдсан ган, бетон болон төрөл бүрийн хуванцарт маш сайн наалддаг. Деформац болон чичиргээний ачааллыг тэсвэрлэж, чичиргээ сааруулагч давхарга үүсгэдэг. Гадна ажилд давуу талтай.

### Давуу тал

- Хатах үедээ хагардаггүй, хасах температурт уян хатан чанараа хадгалдаг.
- Замаг, хөвд, хаг үүсэхээс сэргийлдэг гербицид нэмэлт бодис агуулдаг.
- Ашиглалтын температурын өргөн хүрээтэй: -30 °C-ээс +90 °C хүртэл
- 4 мм-ийн диаметртэй 20-22 уртааш метр.

### Хэрэглэх заавар

- Хэрэглэхийн өмнө уян хатан черепиц (хавтан) үйлдвэрлэгчээс тавьсан заавар зөвлөмжтэй танилцана уу.
- Цавууг -5 °C-аас багагүй температурт хэрэглэнэ. Бага температурт ажиллах үед цавууны температур +20...25 °C байх ёстой.
- Тоос шороо, эв, тослоггүй цэвэр хуурай гадаргуу дээр цавууг түрхэнэ.
- Ажилаа цэвэрхэн болгохын тулд гадаргууд далдлагч лент хэрэглэх хэрэгтэй ба ажлын төгсгөлд лентийг арилгана.
- Савны толгойг шугамны дээгүүр хайчилж, үзүүрийг боож, тагийг онгойлгож хошууг тунг хуваарилахад хангалттай нүх гаргаж 45 ° өнцгөөр таслана.
- Түрхэхдээ цавууны буу ашиглана.
- Цавууг шпатель эсвэл багсны тусламжтай жигд тасралтгүй давхарга үүсгэн түрхэнэ.
- Черепицийн (хавтангын) элементүүдийг цавуутай давхарга дээр байрлуулахдаа агаарын хөндий үүсгэхгүй байх хэрэгтэй. Үүний тулд наасан элементүүдийн ирмэгт цавуу харагдах хүртэл хүчтэй дарах хэрэгтэй.
- Шаардлагатай бол завсарт нэмж түрхэх хэрэгтэй.
- + 20 °C –т цавууны хатах хугацаа 24 цагаас ихгүй байна.
- Илүүдэл цавууг шпательаар арилгана.
- Багаж хэрэгсэл болон бохирдсон гадаргууг цэвэрлэхэд уусгагч (цагаан спирт, бутилацетат) хэрэглэнэ.

Хадгалах хугацаа: Хадгалах горимыг хангасан тохиолдолд 24 сар  
Савлагаа: 310 мл

КВК-612

хар

EAN: 4606445043372

ITF: 14606445043379