

PROFFIX 100



Ерөнхий техник үзүүлэлт, танилцуулга

КЛЕЙ-ПЕНА УНИВЕРСАЛ PROFFIX 100 Нэг бүрэлдэхүүн хэсэгтэй полиуретан хөөсөн цавуу юм. Энэхүү хөөсөн цавуу нь Тефлон (фторопластик), полиэтилен, полипропилен, мөсөөр хучигдсан бүтээгдэхүүнээс бусад ихэнх барилгын материал, байгууламжийг хурдан, удаан эдэлгээтэй нааж холбоход хэрэглэгддэг.

ҮЗҮҮЛЭЛТ:

- Гадна болон дотор ашиглах зориулалттай
 - Цавуу-хөөсний гаралт 100 г.м хүртэл.
 - Хэрэглэх температурын хүрээ -10°C хэмээс +35 °C хэм хүртэл (цилиндрийн температур +10°C-аас +35°C хэм хүртэл)
 - Ашиглалтын температурын хүрээ -45°C-аас +90°C хүртэл (бүрэн бэхэжсэн үед)
 - Тэгш бус гадаргууд ашиглах суултын хүлцэлийн хэмжээ 45мм хэтрэхгүй байх.
 - Гадна өнгө бэхжих хугацаа /10- 12 минут/
 - Бүтээгдэхүүнийг цаашид боловсруулах хугацаа (өрөмдлөг, бэхэлгээ, будах) - 1.5 цаг * Полимержилтын дараа нь химийн хувьд хортой нэгдлүүдийг ялгаруулдаггүй.
 - Мөөгөнцөрт тэсвэртэй
 - Озон задалдаг бодис, уусгагч агуулаагүй.
- +20 хэмийн температур, 65% харьцангуй чийгшилд

ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ХҮРЭЭ

- Барилгын фасад цутгасан болон тоосго блокон өрлөгөнд шахмал хөөсөн полистирол, бусад дулаан тусгаарлагч хавтан материалыг наах.
- Барилгын фасад, цутгасан болон шахмал хөөсөн полистирол, бусад дулаан тусгаарлагч хавтан материалыг бэхлэх
- Полистирол ба полиуретанаар хийсэн гоёл чимэглэлийн зүйлсийг суурилуулах;
- Керамик хавтан ба битумэн материалыг холбох
- Цонх, хаалгыг суурилуулах явцад цонхны тавцан, налуу, тавцан болон бусад элементүүдийг суурилуулах
- Хөөс бетоноор хийсэн өөрийгөө дэмжих байгууламжийг суурилуулах
- Шахмал хавтан (OSB), МДФ хавтан гэх мэт суурилуулах;
- Дулаан тусгаарлах элементүүдийн хоорондох зайг битүүмжлэх
- Засвар, барилгын ажлын явцад цоорхой, цоорхойг битүүмжлэх
- Чичиргээг багасгах, дуу чимээ тусгаарлах зорилгоор материал дээр шүрших.

Хэрэглэх заавар

Бэлтгэл: Ажлын гадаргууг шороо, тоос, тос гэх мэтээс цэвэрлэх. Хүчтэй шингээгч материалыг (силикат эсвэл агааржуулсан бетон блок, гипсэн бетон гэх мэт бүтээгдэхүүнээр хийсэн хана) нийлэг праймераар урьдчилан боловсруулж, хатаана. Будсан болон гипсэн гадаргуу дээр суурилуулахдаа будаг, лак, гипсны гадаргууг суурь материалд наалдуулахад бат бөх байхаар хангалттай сайн хангасан байх ёстой. Үгүй бол будаг ба / эсвэл гипсны бүрээсийг арилгана.

Хэрэглэхийн өмнө цилиндрийн температур + 10 хэмээс багагүй, + 30 хэмээс ихгүй байх ёстой.

Хэрэглээ: Агуулгыг холих үед лаазыг хүчтэй сэгсэрнэ; цилиндрийг урсгалтай адаптераар угсрах буу руу холбоно.

Найрлагыг гаднаас нь гаргахгүйн тулд бүтээгдэхүүний ирмэгээс дор хаяж 20-30 мм зайнаас гадаргуу дээр цавуу хөөс түрхэнэ. Их хэмжээний гадаргуутай бүтээгдэхүүнийг наах, суурилуулахдаа бие биенээсээ 40 см-ээс ихгүй зайд хийнэ. Уур нэвтэрдэггүй материалыг холбох тохиолдолд, нэг гадаргууг шүршигч саваар бага зэрэг чийглэнэ. Цавуу түрхсэний дараа бүтээгдэхүүнийг 1 минут байлгаад нааж байгаа бүтээгдэхүүнээ холбоно. Суулгасны дараа нааж буй бүтээгдэхүүний байрлалыг 3 минутын дотор тохируулах боломжтой бөгөөд үүний дараа тэдгээрийг дор хаяж 10-15 минут, том ба хүнд бүтээгдэхүүнийг 1 цагийн дотор засах боломжтой. Хагараагүй хөөс цавууг хөөс цэвэрлэгч эсвэл бусад уусгагчаар угааж болно. Хатуурсан бүтээгдэхүүнийг механик аргаар арилгаж, үлдсэн хатуурсан бүтээгдэхүүнийг Profflex Hard хатууруулсан хөөс цэвэрлэгчээр арилгана. Ашиглалтын явцад наалдамхай хөөс нь нарны гэрэл, хэт ягаан туяанаас хамгаалагдсан байх ёстой.

Техникийн үзүүлэлтүүд

Өнгө	цайвар цэнхэр
Бүтээмж (12-15 мм диаметр бүхий цавуу-хөөсний гаралт)	100 у/м хүртэл
Бэхжсэний дараах нягтрал, кг/м ³ , илүүгүй.	28
Гадаргуу хатах хугацаа (хүрэх), мин., Илүү байхгүй	10-12
Хатах хугацаа, мин	60 орчим
Урьдчилсан бэхжих хугацаа, мин., илүүгүй.	90

Бүрэн хатах цаг., илүүгүй	24
наалддаг • бетон / хөөс бетон • шахмал PPP • керамик тоосго	0,27 МПа 0,18 МПа 0,27 МПа
Суналтын бат бэх, кН / м2	бага биш: 80
Урт хугацааны ашиглалтын үед дулааны тогтвортой байдал (бүрэн хатаасан хөөс цавуу).	-45 С-аас + 90С хүртэл
Дулаан дамжилтын илтгэлцүүр, Вт / мК	0,035-0,40
Гал тэсвэрлэх ангилал (DIN 4102-1) *	B2
Савны дүүргэлтийн хэмжээ	850 мл
Тэмдэглэл: * - лавлагааны хувьд, ОХУ-д стандартыг ашигладаггүй Цавуу-хөөсний нягтрал, хатаах, хатуурах хугацаа, тэлэлтийн хурд, гүйцэтгэл нь ашиглалтын нөхцлөөс хамаардаг бөгөөд тохиромжтой нь +20° С ба харьцангуй чийгшил 65%-тай өгөгддөг.	

АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ

Даралтанд байлгаж болохгүй. Халах тохиолдолд тэсрэх аюултай. Галын дэргэд болон дулаан орчинд, ил галын эх үүсвэрээс хол байлгаж, ил галын ойр орчмоор нь шүршиж болохгүй. Хэрэглэхдээ тамхи татахгүй. Хэрэглэсний дараа савыг нээж, шатааж болохгүй. Нарны гэрлээс хол байлгах. 50С-ээс дээш температурт хүрэхийг хориглоно. Хүүхдийн гар хүрэхгүй газар хадгална. Агааржуулалт сайтай газар хэрэглэнэ.

Ажиллаж байхдаа хамгаалалтын хэрэгслийг ашиглана:

Бээлий, өмсгөл, нүдний хамгаалалт, нүүр хамгаалах, амьсгалын замын хамгаалах хэрэгсэл.

Арьс, нүд, амьсгалын замаар хүрэх үед цочрол эсвэл харшлын урвал үүсгэж болно. Арьс, нүдэнд хүрсэн тохиолдолд их хэмжээний усаар зайлна. Амьсгалж болохгүй. Хэрэв та таагүй мэдрэмж төрж, амьсгалахад хэцүү байвал эмчид хандаарай.



ОПАСНО



ОПАСНО



ОСТОРОЖНО