

Герметик Sealit Glue



Герметик Sealit Glue - Нийлэг шингэн цавуу , ихэнх барилгын материал дээр хэрэглэж болно. Дотоод болон гадаад, засвар суурилуулалтын ажилд зориулагдсан.

ТОДОРХОЙЛОЛТ:

Герметик Sealit Glue- нийлэг наалдамхай шингэн хадаас, дотор болон гадна засвар, угсралтын ажилд зориулагдсан, ихэнх барилгын материалд бат бөх наалддаг: шил, мод, БСХС, чип хавтан, ламинат, паркет, металл, PVC, хөөсөн полистирол, гипсэн хавтан, гипс, бетон, керамик гэх мэт.

Цавуу нь цагаан наалдамхай масс юм.Хатаасны дараа уян харимхай өнгөгүй хальс үүсгэдэг. Чийгэнд өндөр тэсвэртэй. Хоргүй, шатдаггүй, Усаар шингэлнэ,

Шинж чанарууд:

- Маш сайн бат бөх шинж чанартай
- чийгэнд тэсвэртэй;
- хурдан хатдаг
- хоргүй, байгаль орчинд ээлтэй.
- Цагаан хальс үүсгэдэг
- мод, бетон, тоосго гэх мэт материал дээр маш сайн наалддаг.

Хэрэглэх дараалал:

Гадаргууг бэлтгэх

Холбох гадаргуу нь хуурай, цэвэр, өөх тосгүй байх ёстой, дор хаяж нэг тал нь сүвэрхэг байх ёстой. Хуучин бүрхүүлийг холбох гадаргуугаас бүрэн арилгах шаардлагатай.

Чигжээсний хэрэглээ

Цавууг ажлын нарийн төвөгтэй байдлаас хамааран 6мм хүртэл зузаан түрхэж хэрэглэнэ. /Клей наносится сплошным слоем или точками с диаметром 6 мм, в зависимости от сложности работ Расход клея зависит от способа нанесения и составляет 160-180 г/м² или 70-130г/м² соответственно. /

Холбох гадаргууг тэгшлээд, наасан хэсгийг чанга дарна. Ачааллын дор дарах хугацаа нь гадаргуугийн хэлбэр, наасан материалын хатуу байдлаас хамаарна. 10-15 минутын дотор таталт үүсдэг. Хатахдаа цавууны өнгө нь сүүн цагаанаас өнгөгүй болж болно.

Хадгалах: 0°С-аас +30°С-ийн температурт битүүмжилсэн саванд хийнэ.

Аюулгүй байдлын арга хэмжээ:

Хамгаалалтгүй арьс, нүдэнд хүрэхээс зайлсхий. Тэсэрч дэлбэрэх чадваргүй, Хатаагүй үед халуун усаар савангаар угааж болно. Хатсан төлөвт механик аргаар арилгадаг.

Техникийн мэдээлэл

Өнгө	цагаан, ил тод
Нэгдэл	стирол-акрилийн дисперс, өөрчлөх нэмэлтүүд
Хатаах хугацаа	Чанга дарсан үед таталт 10-15 минутын дотор явагдана. Хэвийн нөхцөлд 24 цагийн дараа бүрэн хатаана
Нэг төрлийн тусгаарлах үед суналтын бат бэх, кг/см ²	хамгийн багадаа 30
Хэрэглээ, г/м ²	цэгүүд D6 мм - 70-130, тасралтгүй давхарга - 160-180/ точками D6 мм - 70-130, сплошным слоем - 160-180
Нягт	1,2-1,3 К/м ³
Хэрэглээний температурын хүрээ	+5 °С-аас +35 °С хүртэл
Температурын хэрэглээний хүрээ Нягт, кг/м ³	-40°С-аас + 80°С хүртэл
Хадгалах баталгаат хугацаа	24 сар