

SEALIT ACRILIT ЧИГЖЭЭС

SEALIT Professional

БИТҮҮМЖНИЙ АКРИЛ ЦАВУУ

- ✓ ОРОС ЧАНАР
- ✓ ХЯМД ҮНЭ
- ✓ БҮХ ТӨРЛИЙН ГАДАРГУУ
- ✓ БАТ БӨХ ШИНЖ ЧАНАРТАЙ
- ✓ ЧИЙГЭНД ТЭСВЭРТЭЙ
- ✓ МАШ ХУРДАН ХАТДАГ
- ✓ ХОРГҮЙ, БАЙГАЛЬ ОРЧИНД ЭЭЛТЭЙ
- ✓ ХАМГААЛАЛТЫН ХАЛЬС ҮҮСГЭДЭГ

НАҮД
supply solutions

8000-5185, 8001-5288
Online shop: www.nayd.mn

ӨНГӨ: ЦАГААН
ХЭМЖЭЭ: 280 мл

ТОДОРХОЙЛОЛТ

Sealit Acrilit чигжээс нь мод, бетон, хөөсөн бетон, гипс, тоосго, чулуу, аноджуулсан хөнгөн цагаан, металл, PVC-д маш сайн наалддаг. Өвөрмөц уян хатан чанартай, хэт ягаан туяанд тэсвэртэй. Чигжээсний химийн найрлага нь дотор орчинд хэрэглэхээс гадна цаг агаарын тааламжгүй нөхцөлд ч гадна ажилд хэрэглэх боломжийг олгодог.

Шууд хэрэглэхэд бэлэн материал юм. Чигжээсийг түрхсэний дараа усны ууршилтаас болж вулканизацийн үйл явц эхэлдэг.

Хатсны дараа уян хатан резинэн материал үүсдэг.

ХЭРЭГЛЭХ ХҮРЭЭ

Орон сууц, үйлдвэрлэлийн барилга байгууламж барих, засварлах болон хувийн орон сууц барих, засварлах ажилд хавтан хоорондын завсарт зориулагдсан. 25% деформцтай барилгын деформацийн завсарт урт хугацааны битүүмжлэл үүсгэдэг. Барилгын гадна болон дотор талын зааг, хагарал, нүхийг битүүмжилнэ. Агаарын суваг болон дээврийн давхаргыг битүүмжилнэ. Өндөр тиксотроп чанарын тусламжтай чигжээсийг нэмэх, хасах налалтын өнцөгтэй хэвтээ, босоо, налуу гадаргууд түрхэж болно.

ЧИГЖЭЭСИЙГ БЭЛТГЭХ

Завсрын чигжээс нь шууд хэрэглэхэд бэлэн байдаг. Бага температурт чигжээсний зуурамтгай чанар нэмэгддэг, тиймээс хэрэглэхийн өмнө чигжээсийг халаалттай орчинд нэг хоногоос багагүй хугацаанд байлгахыг зөвлөж байна.

ЧИГЖЭЭСИЙГ ХЭРЭГЛЭХ

Чигжээсийг бэлдсэн гадаргуу дээр шпатель эсвэл бууны (картуш хэрэглэх үед) тусламжтай түрхэнэ. Хоосон зайтай эсвэл нягтралгүй байж болохгүй. Гадаргууд түрхсэн

чигжээсэнд тусгай шаблону тусламжтай шаардлагатай хэлбэрийг өгдөг. Чигжээсийг багаж хэрэгсэлд наалдуулахгүйн тулд савантай ус хэрэглэнэ. Нарийвчлалтай завсар гаргахын тулд гадаргуугын урд ирмэгийг наалдамхай лентээр хамгаалахыг зөвлөж байна. Чигжээсийг түрхэснээс хойш 30-40минутын дараа лентыг авна.

АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЗААВАРЧИЛГАА

Нүд болон арьсны хамгаалаагүй хэсэгт хүргэж болохгүй. Дотор хэрэглэж болохгүй. Тэсрэх аюулгүй, хатуураагүй тохиолдолд савантай бүлээн усаар угаана. Хатуурсан тохиолдолд механик аргаар арилгана.

Наах гадаргуу нь хуурай, цэвэрхэн, тослогыг арилгасан байх хэрэгтэй бөгөөд аль нэг тал нь сүвэрхэг байх хэрэгтэй. Хууларсан хуучин бүрхүүлийг арилгасан байх хэрэгтэй.

ТЕХНИК ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

Өнгө	цагаан, тунгалаг, захиалгын дагуу өнгө гаргана
Найрлага	Полиакрилат
Давхаргын зузаан 4мм байх үед хатуурах хугацаа	72цаг (+23°C температурт, чийгшил 60%)
+20°C температурт хагарлын үеийн харьцангуй суналт, %	600%
Хатуурах хугацаа	48цаг (+23°C температурт), температур буурахад нэмэгдэнэ
Гадаргуугын хальс үүсэх хугацаа	1цагаас ихгүй (+23°C температурт, чийгшил 60%)
Нягтрал	1060 – 1160 К/м ³
Хэрэглэх температурын хүрээ	+5°C-ээс +35°C хүртэл
Ашиглалтын температурын хүрээ	-40°C-ээс +80°C хүртэл
25% деформаттай, зуурмагийн давхаргын зузаан 3мм байх үед тооцоот ашиглалтын хугацаа	20жил